

## 3081 Siebdruck

80µ Weich-PVC monomer, weiß, matt

### Technische Produkt Information

Sortencharakteristika			
Beschreibung	<b>Selbstklebende, monomer weichgemachte PVC-Folie, weiß matt, 80µ</b>		
Anwendung	Siebdruck und UV-Offset mit geeigneten Druckfarben		
Zertifikate	1) Spielzeugnorm EN 71/Teil3 2) EU-Verpackungsrichtlinie 94/62/EC; Schwermetalle, PBB und PBDE 2003/11		
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	mind. + 10°C		
Temperaturbeständigkeit	- 30 bis + 80°C		
Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung	2 Jahre *		
Lagerfähigkeit bei 23°C / 50% r.F.	2 Jahre bei ungeöffneter Originalverpackung *		
Physikalische Eigenschaften Obermaterial	Werte	Einheit	Norm
Dicke	80 ± 5	µm	ISO 534
Reißdehnung MD	> 160	%	DIN EN ISO 527
Bruchspannung MD	> 26	Mpa	DIN EN ISO 527

### Beschreibung Klebstoffe

**Ablösbarer Kleber R2:**

Hochtransparenter, ablösbarer Dispersionsacrylatkleber.

**Permanenter Kleber P3:**

Hochtransparenter, repositionierbarer Dispersionsacrylatkleber mit permanenter Endhaftung.

**Permanenter Kleber P4:**

Hochtransparenter, permanenter Dispersionsacrylatkleber.

Physikalische Eigenschaften Kleber	Werte	Einheit	Norm
Klebkraft* R2 → Ablösbar	6 ± 3	N/25mm	FTM 1
Klebkraft* P3 → Permanent	14 ± 6	N/25mm	FTM 1
Klebkraft* P4 → Permanent	18 ± 6	N/25mm	FTM 1

\*Durchschnittswert

### Beschreibung Abdeckung

**Abdeckung H12:**

135g/m<sup>2</sup>, chlorfrei gebleichtes Kraftpapier, silikonisiert

Physikalische Eigenschaften Abdeckung	Dicke EN ISO 20 534	Gewicht ISO 536	Beschreibung
H12	0,136 mm	135g/m <sup>2</sup>	Kraftpapier

### Garantie

INTERCOAT Materialien werden unter strengen Qualitätskontrollen gefertigt und ausgeliefert. Jegliches Material, das nachweislich unser Werk mit einem Qualitätsmangel verlassen hat, wird kostenlos ersetzt. Aufgrund der vielfältigen Einsatzgebiete von Selbstklebefolien können wir nicht alle Anwendungsmöglichkeiten testen.

Alle anwendungstechnischen Angaben geben wir auf der Grundlage unserer langjährigen Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis, jedoch ohne Gewähr. Bei Ersteinsatz empfehlen wir vorherige Tests. Bei Fragen steht unsere Anwendungstechnik für Ihre Unterstützung jederzeit zur Verfügung.

\* Unter Einhaltung der Lager- und Handhabungsgrundsätze. Mitteleuropäisches Normalklima, unbedruckt

16.05.2014

Änderungen vorbehalten