

myMEDIA 5625 Ultraclear Poly Guard

Produktbeschreibung

myMEDIA 5625 Ultraclear PolyGuard ist ein transparentes, glasklares, hochglänzendes Polymerlaminat und wurde für die Laminierung von perforierten Fensterlochfolien entwickelt. Es schützt gegen Schmutz, Feuchtigkeit und Verunreinigungen und gewährleistet eine deutlich bessere Durchsicht, da die Löcher nicht verschmutzen und Regentropfen sich in den Löchern nicht sammeln und behindern können. Das Produkt eignet sich ausgezeichnet für den mittelfristigen Einsatz im Außenbereich sowie für Fahrzeugbeschriftungen auf flachen oder gewölbten Oberflächen. Zusätzlich sind perforierte One Way Vision Folien durch die Laminierung stabiler und lassen sich in einem Stück wieder ablösen ohne zu reißen. Das Laminat besitzt die Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG) in Kombination mit myMEDIA 1662 One Way Traffic und myMEDIA 1665 One Way RainbowTraffic. Aufkleber bei Bedarf mitbestellen. Mit dem Produkt können auch andere Digitaldrucke optisch aufgewertet werden.

Eigenschaften und technische Werte

Obermaterial	Kalandrierte Spezial-PVC-Folie, polymer weichgemacht	
Dicke / Gewicht	75 µm	
Farbe / Oberfläche	Hochtransparent, glänzend	
Kleber	Lösemittel-Polyacrylat, transparent, permanent	
Abdeck	Silikonisierte PET-Folie, 75 µm	
Haltbarkeit	Bis 3 Jahre Outdoor	
Verklebetemperatur	>= +10°C	
Anwendungstemperatur	-30°C bis +60°C	
Klebkraft nach 24h	8 N/25 mm	FINAT FTM 1
Dimensionsstabilität	< 1,5 mm Schrumpf	FINAT FTM 14
ABG	D 5763 (laminiert auf myMEDIA 1662 One Way Traffic) D 5764 (laminiert auf myMEDIA 1665 One Way RainbowTraffic)	

Lagerung

Lagerdauer	Bis 1,5 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen	+18°C bis +25°C bei 50 bis 55% relativer Luftfeuchtigkeit
Lagerhinweis	Rolle nach jedem Gebrauch aus dem Laminator entnehmen und in der verschlossenen Originalverpackung lagern.

Bedruckung

Kompatible Tinten	Für die Bedruckung nicht geeignet.
-------------------	------------------------------------

Weiterverarbeitung und Konfektionierung

Laminierung	Kaltlaminierung
Laminiertemperatur	+15°C bis +35°C
Laminiergeschwindigkeit	0 bis 2 m/min.

Hinweise zu One Way Vision Folien

Beachten Sie die detaillierten Hinweise zu Verarbeitung, Vorreinigung, Verklebung, Einsatz auf Fahrzeugen, Reinigung und Pflege in der technischen Anleitung TB 1.16 Hinweise zu myMEDIA One Way Vision Folien.

Vorteile / Besonderheiten

- Besitzt Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG)
- Ultraklares Polymerlaminat für Fensterlochfolien
- Für flache und gewölbte Scheiben geeignet
- Hält auch auf UV-Tinten
- Bis 3 Jahre im Außenbereich haltbar
- Gute Feuchtebeständigkeit
- Gute Haftung
- Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis

Anwendungen

- Fahrzeugwerbung
- Öffentliche Verkehrsmittel
- One Way Vision Anwendungen
- Hochwertiger Bildschutz In- und Outdoor
- Brillante Bilder
- Ultraklare Anwendungen
- Laminierung von UV-Drucken

Garantie und Gewährleistung

Informationen über physikalische und chemische Eigenschaften basieren auf reproduzierbaren Untersuchungen, Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis, die wir als zuverlässig erachten und stellen jedoch keine Garantie für die Zukunft dar. Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten und sind als Richtwerte zu betrachten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests, ob das für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen ohne Vorankündigung anzupassen. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung regeln sich nach unseren gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.